

Naša mjerila za obrađeno drvo po standardima VEH

Greške artikala	Kvaliteta A, smreka	Kvaliteta B, smreka
čvorovi	dozvoljeno: čvrsto zarasle čvorove u bilo kojem broju do najviše 1/4 širine profila urasle čvorove promjera do najviše 15 mm točkaste crne čvorove promjera do 5 mm manje izgubljene čvorove, ukoliko ne utječu na pokrivanje i izgled kod spajanja profilnih dasaka nedozvoljeno: labavi i izgubljeni čvorovi	dozvoljeno: čvrsto zarasle čvorove u bilo kojem broju do najviše 1/2 širine profila urasle čvorove do najviše 1/4 širine profila točkaste crne čvorove promjera do 5 mm manje izgubljene čvorove, ukoliko ne utječu na pokrivanje i izgled kod spajanja profilnih dasaka nedozvoljeno: labavi i izgubljeni čvorovi
drvo za popunjavanje	dozvoljeno kod 15 % robe, ukoliko negativno ne utječe na cjelokupni izgled	dozvoljeno
zakrivljenost	dozvoljeno ukoliko je završeno ispravno polaganje	dozvoljeno ukoliko je završeno ispravno polaganje
smola	dozvoljeno: veličina do 0,5x5 cm do 1 kom/m, kod 15 % robe smola manja od 0,2x2 cm nije vidljiva	dozvoljeno do 1x10 cm do 3 kom/m smola manja od 0,3x3 cm nije vidljiva
pukotine	dozvoljeno: površinske pukotine do 30 mm, kod 20 % broja komada koje nisu duže od širine daske pukotine, koje nisu neprekinute, kod 15 % robe nedozvoljeno: pukotine	dozvoljeno: nevidljive površinske pukotine, koje nisu udaljenije od 1,5-podne širine daske površinske pukotine na prednjoj strani, koje nisu neprekinute nedozvoljeno: pukotine
godovi	dozvoljeno kod 15 % na prednjoj strani do 15 % dužine daske	dozvoljeno
boja	dozvoljeno: obojanost na stražnjoj strani bez obojenja na prednjoj strani	dozvoljeno: lagana obojenost na prednjoj strani obojanost na stražnjoj strani
insekti - plijesan	nedozvoljeno	nedozvoljeno
urasla kora	dozvoljeno: do promjera 15 mm kod omjera robe	dozvoljeno: kod pojedinačnih dasaka

Greške artikala	Kvaliteta A, ariš	Kvaliteta B, ariš
čvorovi	dozvoljeno: čvrsto urasle čvorove u bilo kojem broju do najviše 1/4 širine profila. Čvorove obrasle korom, djelomično urasle i trule čvorove, promjera do 1/5 širine profila točkaste crne čvorove promjera do 5 mm manje izgubljene čvorove, ukoliko ne utječu na pokrivanje i izgled kod spajanja profilnih dasaka nedozvoljeno: labavi i izgubljeni čvorovi	dozvoljeno: čvrsto urasle čvorove, djelomično urasle čvorove, čvorove obrasle korom i trule čvorove do 1/2 širine profilne daske točkaste crne čvorove promjera do 5 mm manje izgubljene čvorove, ukoliko ne utječu na pokrivanje i izgled kod spajanja profilnih dasaka dozvoljeno: labavi i izgubljeni čvorovi
drvo za popunjavanje	dozvoljeno kod 15 % robe, ukoliko negativno ne utječe na cjelokupni izgled	dozvoljeno
zakrivljenost	dozvoljeno , ukoliko je završeno ispravno polaganje	dozvoljeno , ukoliko je završeno ispravno polaganje
smola	dozvoljeno: veličina do 0,5x5 cm do 1 kom/m, kod 15 % robe smola manja od 0,2x2 cm nije vidljiva	dozvoljeno: do 1x10 cm do 3 kom/m smola manja od 0,3x3 cm nije vidljiva
pukotine	dozvoljeno: površinske pukotine do 30 mm, koje nisu veće od širine daske, kod 40 % broja komada, pukotine koje nisu neprekinute kod 15 % robe nedozvoljeno: pukotine	dozvoljeno: neprekinute površinske pukotine, koje nisu udaljenije od 1,5-podne širine daske površinske pukotine, koje nisu neprekidno na vidljivom dijelu nedozvoljeno: pukotine
godovi	dozvoljeno kod 15% robe na prednjoj površini do 30 % dužine i 5 mm širine daske	dozvoljeno
bjelica	dozvoljeno: kod 15 % robe, bjelica na 1/5 prednje površine	dozvoljeno
boja	dozvoljeno: obojenje na stražnjoj strani dozvoljeno: obojenje na stražnjoj strani bez obojenja na prednjoj strani kod sibirске smreke: male razlike u boji (npr. vodene mrlje)	dozvoljeno: nježno obojenje na prednjoj strani dozvoljeno: nježno obojenje na prednjoj strani dozvoljeno: obojenje na stražnjoj strani
insekti - plijesan	nedozvoljeno	nedozvoljeno
urasla kora	dozvoljeno: do promjera 15 mm kod udjela robe	dozvoljeno: do veličine čvora

Razredi artikala Kvaliteta	A-VEH	100 % A
	Top-VEH	60 % A
	AB-VEH	30 % A
	B-VEH	100 % B